

## تأثير آليات الاسترخاء على قابلية الانكماش لأقمشة تر يكو الأنترلوك المصنعة من الأقطان الهندية

### Effect of Relaxation Mechanism on Shrinkage ability of Interlock Fabrics, Knitted from Indian Cottons

\* د.م / محمود سيد مرسي      \*\* د.م / مني السيد السمنودى

- أستاذ النسيج المساعد معمل متراولوجيا النسيج المعهد القومى للفيزياء والمعايير
- \*\* أستاذ التريكو المساعد قسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

#### Abstract

The decrease in the available quantity of Egyptian cotton leads to the dependence on importing special type of Indian cotton. The use of this Indian yarn to produce knitted fabrics leads to the appearance of many problems

just like change in dimensions , weight of fabrics before and after finishing . For this purpose this study is undertaken to investigate these problems .

First - Effect of relaxation on the fabric structure.

Second - Effect of relaxation on the shrinkage in both directions.

Third - Effect of relaxation on the weight of fabric before and after finishing .

Fourth - Effect of relaxation time on the shrinkage in both directions

Results proved that the fabric structure from this Indian cotton - yarn is distorted in width and length directions

The shrinkage in wales direction is twice the shrinkage in course direction. The greatest increase in fabric weight is found to occur after washing. Moreover, results showed that the change in weight is Inversely proportional to the dimensions ( length and width )of fabric

ملخص البحث

يسعى هذا البحث مشكلة القطن المستورد للمغازل المحلية وخاصة الغزل الهندي المستخدم لإنتاج أقمشة تريكو للحمة المصنعة بتركيب الأنترلوك، وتمت دراسة عدد من متغيرات الإنتاج وأثرها على المنتج النهائي حيث تبين أن مشكلة تغير وزن المنتجات بعد عملية الاسترخاء الجاف أو الرطب أو بعض عمليات التجهيز، مما يؤدي إلى اختلاف خواص المنتج النهائي بما هو مخطط له وبالتالي يؤدي هذا إلى خسارة غير متوقعة لهذه المنتجات سواء في السوق المحلي أو تعاقدات التصدير. وخلص البحث إلى أهمية عمل تجارب أولية للخامات المستخدمة في عمليات التصنيع خاصة المستوردة لدراسة تأثير متغيرات الغسيل والتجهيز النهائي على المنتج النهائي ووضعه في الاعتبار عند دراسة التخطيط للإنتاج الكمي.

## مقدمة البحث : تشهد جمهورية مصر

العربية في السنوات العشر الأخيرة اختلافاً في الأراء و تعارضاً في السياسات بين الهيئات المختلفة "العديدة" المنوطة بزراعة و تصنيع و بيع القطن المصري محلياً أو تصديره للأأسواق العالمية، أدى ذلك بدوره إلى عدم القدرة على

النهائية ، ذلك مما دعا الباحثين الى احراء دراسات دقيقة على عدد من الأشياء المنتجة بتركيب تريكو الانترلوك في أحد المصانع الكبيرة الشهيرة المنتجة لملابس التريكو القطنية.. و ذلك من اجل الوقوف على حقيقة مشكلة الانكماش الزائد الذي يمثل نتاجا طبيعيا لزيادة معدلات الاسترخاء الجاف و الرطب في المسار الذي يسلكه القماش منذ خروجه من الماكينة و حتى تجهيزه النهائي عدد استعمال نوع من الغزل الهندي المستورد.

#### ٢- مشكلة البحث:

تحصر مشكلة البحث فى دراسة اليات الاسترخاء المتتابعة كمصدر أساسى لحدوث الانكمash بعد الغسيل للأقمشة تريكو اللحمة المصنعة بتركيب الانترلوك باستخدام الاقطان الهندية.

#### ٣- أهمية البحث:

يساهم البحث بالجهد العملي المبني على الدراسة الدقيقة المستفيضة سواء للعامل البنائي للأقمشة المنتجة أو لاختباراتها الفيزيقية المختلفة، في محاولة لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل الكثير من شركات تصنيع الملابس بالقطن المصري - باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المصرية- مع تركيز خاص على انكمash الملابس القطنية المصنعة من القطن الهندي.

الدراسة .. هي منسكلة تقضى عدد المغازل وشمساعلى جودتها مع تصدير اغلب الناتج المحلي من القطن على صورة شعر ويتلوه في الاسم الفزول ثم المنسوجات و اقل القليل مصدر على هذه منتجات حاهزة و لقد أدى هذا الرحمن "المعكوس" الى إصابة حركة إنتاج الملابس القطنية بالشلل التام مما دعاها الى استيراد غزل أجنبي من اجل أداء أفضل لمشاكله و سعى استمرار الإنتاج داخل المصانع.. و لقد كان للغزو الهندي النصيب الأكبر فيما يتم استيراده من غزول أجنبي و نظر ذلك يرجع الى استخدام اغلب المصانع لنمر خيوط متوسطة و انخفاض سعرها بالقياس للأقطان الأخرى. إلا أن تشغيل مثل هذه الغزو أدى بدوره الى إفراز مجموعة من المشكلات الجوهرية المتعلقة بجودة الأقمشة أو الملابس المنتجة. و من أهم هذه المشكلات زيادة الانكمash للأقمشة المنتجة خاصة المصنعة منها بأسلوب تريكو اللحمة الذي يعتبر التركيب النسيجي الأول في تنفيذ ملابس التريكو القطنية في مصر.. و الحقيقة أن زيادة قابلية القماش (أو الملابس) للانكمash سواء بعد الاسترخاء الجاف أو الرطب أو بعد التجهيز يسبب العديد من الأزمات المتعلقة بالتصدير نظراً للتغير أبعاد وزن الأقمشة (أو الملابس) المنتجة. و في أفضل الأحوال تتعرض الشركات لخسارة فعلية بسبب زيادة وزن المتر المربع من القماش المنتج عن الوزن المتفق عليه في عقود التصدير لقيام المصنوع بغسل منتجاته عدداً من المرات حتى تثبت أبعادها

## ٥ - خطة البحث المستخدمة

- اشتملت خطة البحث على المحاور التالية:
- اعتمد تصميم التجربة العملية على إنتاج عينات من الخيوط من نمر و خامات مائية تلك التي تشكل متابعة حقيقة للمصانع التي أنتجت فيها العينات.
  - أجراء التحليل العلمي الدقيق للعينات مع متابعة دقية لتغير البيانات الخامسة بالعينات خلال المراحل المختلفة للاسترخاء.
  - إجراء القياسات والاختبارات الفيقيمة لمجموعة من العوامل المتعلقة باليات الاسترخاء الجاف - الاسترخاء بالليل و الاسترخاء بالغسيل و الاسترخاء بالحبوط النهائي و الذي يعتبره الباحثان هو العامل الأساسي المؤدي إلى زيادة نسبة الانكماس في العينات.

## ٦ - الإجراءات العملية للبحث:

- تحديد الموصفات الفنية للحبوط المستخدمة يبين جدول رقم (١) بيانات قياس خواص الخيوط لتحديد الموصفات الفنية للخيوط المستخدمة "النمر - معاملات احتلافها - برمات البوصة - معامل البرم"
- إنتاج عينات الأقمشة واسترخائها استخدمت ماكينة الانترلوك - الموضحة مواصفتها الفنية فيما بعد : من أجل إنتاج العينات المطلوبة للبحث طبقاً لمتغيرات ومتغيرات البحث الموضحة، حيث اقتصر الاختلاف بين

## ٤ - فروض البحث:

- يفترض الباحثان مجموعة من الفروض العملية الأساسية وهي :
- تتميز أقمشة التريكو المنتجة بتركيبيات الانترلوك و مشقاتها بقوى تقاطع عالية نتيجة لعقد تركيبها الذي يعتبر محصلة لتركيبيين متداخلين من تركيبات الريب.. ذلك مما يؤدي إلى وجود قوى استرخاء عالية في القماش المنتج بعد خروجه من ماكينة التريكو.
  - يعتبر انكماش الأقمشة بعد الغسيل ناتجاً لمجموعة من العوامل أهمها: قابلية الخيوط المنسوجة داخل القماش للانتفاخ الشديد بتأثير قابليتها العالية لامتصاص الماء.
  - تتوقف قدرة الخيوط على الانتفاخ على عدة عوامل أهمها: درجة تشعر الخيوط و معامل البرم و سمك الخيط (نمرته أو كثافته الطولية) و طبيعة الخامة المستخدمة (طول الشعيرات القطنية و سمكها .. ) ذلك إلى جانب خواص الامتصاص للرطوبة و نفاذها داخل الخيوط المبرومة و المنسوجة داخل القماش.
  - من أهم العوامل الميكانيكية المؤثرة على استرخاء القماش سواء الجاف أو الرطب : "معامل الاندماج النسجي" الذي يتوقف بدوره على عاملين أساسين:
    - درجة تعقيد التقاطع النسجي لتكرار نسجي من التركيب المستخدم. الكثافة النسجية حاصل ضرب (الصفوف X الأعمدة) /بوصة المربعة.

هذه العينات على نمرة الخيط المستخدمة في تسيير كل منها مع ثبيت جميع العوامل الآخرين (ثوابت البحث).

٦-٢-٢-١: الموصفات الفنية للماكينة:

السرير:

قطر الماكينة: ٣٠ بوصة

جهاز الماكينة: ٢٠

الإندور: ١٨٤٦ أبرة لكل من السلندر

والذيلين

عدم المغذيات: ٨٤ مغذيا

## ٦-٢-٢: متغيرات و ثوابت البحث:

### ١- المتغيرات:

نظراً لاهتمام البحث بدراسة ثبات أبعاد القماش فقد تم تحديد قطر الخيط باستخدام ثلاثة نمر للخيط مختلفة للخيط المصنوع من القطن الهندي وهي كالتالي :

(٤٠ - ٣٠ - ١٤٠ ) .

### ٢- الثوابت:

١- الشد على الخيط أثناء التغذية

٢- الشد على القماش أثناء السحب

٣- ارتفاع القرص

٤- التركيب البنياني تركيب تريكو  
الأنترلوك)

٥- سرعة تغذية السيور الموجبة

٦- طول الغرزة على الماكينة

### ٦-٢-٣: عمليات الاسترخاء المختلفة:

أجريت عمليات الاسترخاء بصورةتها المتتالية

(الجاف - البطل - النام) على القماش الخام و

كذلك بعد صباغة وتجهيز الخام كما يأتي :

### أولاً: الاسترخاء الجاف:

عينات القماش مفرودة على حالتها على سطح أفقى أملس لمدة (٤٨) ساعة لتصل إلى حالة الاسترخاء الجاف ، تجري القياسات على العينات في الجو القياسي للختبار  $25 \pm 5\%$  رطوبة نسبية  $25 \pm 2^{\circ}\text{S}$ .

### ثانياً: استرخاء البطل

تم غمر العينات في حوض معدني لا يصدا مملوء بالماء لمدة ٦ ساعات مع الاحتفاظ بدرجة حرارة الماء تقريباً عند  $40^{\circ}\text{S}$  و إضافة %١ صابون بعد ٦ ساعات ، وترفع العينات و تترك لتجف في الجو القياسي على سطح ناعم مثقب لمدة ٧٢ ساعة حتى التأكد من تمام الجفاف.

### ثالثاً: الاسترخاء النام

للوصول إلى حالة الاسترخاء النام غسل العينات لمدة ٤٥ دقيقة عند درجة حرارة  $50^{\circ}\text{S}$  مع إضافة %١ صابون ثم طرد الماء بقوة الطرد центрifugeing و نقل العينات إلى ماكينة التجفيف الدوار Tumble dry تجفيف العينات تماماً أثناء الدوران عند درجة حرارة  $75^{\circ}\text{S}$  و لمدة ٣٠ دقيقة ثم التبريد داخل الجهاز لمدة ١٠ دقائق. تخرج العينات و تترك لاسترخاء على سطح مستوي ناعم و مثقب لمدة ٤٨ ساعة قبل أجراء القياسات.

رابعاً: الاسترخاء بعد الصباغة و التجهيز ٦-٢-٤: إجراء القياسات على الحالات الأربع للسترخاء للأقمشة.

من رقم (١) إلى رقم (٥) المنحنيات الحصبة بمجموعة العلاقات الهامة بين حالات الاسترخاء وزمن الاسترخاء والنسبة المئوية للانكماش الناتج عن الاسترخاء من ناحية أخرى للأقمشة الانترلوك المنتجة من خيوط مختلفة النمر وكذلك تأثير حالات الاسترخاء المختلفة على تغير وزن المتر المربع للأقمشة المنتجة تحت البحث وصورة ميكروسكوبية لأحد الخيوط المستخدمة في البحث . وفيما يلى عرض للنتائج ومناقشتها بالتحليل الإحصائى والفيزيقي بهدف الكشف عن تأثير اختلاف نمر الخيوط المستخدمة على خواص الاسترخاء في حالاته المختلفة التي تعتبر السبب الرئيسي لانكمash الأقمشة الانترلوك.

#### أولاً : تأثير حالة الاسترخاء على العوامل البنائية للأقمشة:

يشير جدول رقم (٢) إلى نتائج قياس العوامل الأساسية في تركيب أقمشة تريكو الانترلوك (عدد الصوفوف/بوصة C)، عدد الأعمدة/بوصة (W)، الكثافة النسيجية (S)، طول الغرزة "مم" ، (S.L)، السُّبَّة المئوية (S.W) في حالات الاسترخاء المختلفة (جاف - بلل - غسيل). حيث تشير جميع النتائج المذكورة إلى أن زيادة (عدد الصوفوف/بوصة)

(C)، وزيادة عدد الأعمدة/بوصة (W)، وكذلك الكثافة النسيجية (S)، ونقص طول الغرزة "مم" (S.L) في جميع الأقمشة المنتجة بعد تمام الاسترخاء عليها في حالة

نم فياس و اختبار أبعد الأقمشة المنتجة - تحت البحث - في حالات الاسترخاء البلي و الاسترخاء التام للخام ثم استرخاء المجهز و شملت القياسات ما يأتى:

- ١- عدد الصوفوف
- ٢- عدد الأعمدة / البوصة
- ٣- كثافة الغرزة في البوصة المربعة
- ٤- طول الغرزة (مم)
- ٥- عرض القماش بالبوصة
- ٦- الوزن (جم / م²)
- ٧- الانكمash

#### ٧- النتائج و المناقشة

يبين جدول (٢) نتائج قياس عدد الصوفوف / البوصة (C)، و عدد الأعمدة / البوصة (W) و الكثافة النسيجية للأقمشة (S) و طول الغرزة / مم (S.L) و النسبة

في حالات الاسترخاء المختلفة (استرخاء جاف - استرخاء بلل - استرخاء تام - استرخاء تجهيز). كما يبين جدول رقم (٣) عروض الأقمشة بالسم و هي مطبوبة في صورتها الأنبوبية وأوزانها (جم / م²) نسبة الانكمash في كل من اتجاهي العرض و الطول لجميع الأقمشة المنتجة في حالات الاسترخاء الثلاث (الجاف - استرخاء البلي - الاسترخاء التام) للقماش الخام. و يبين جدول رقم (٤) نفس البيانات السابقة (العروض - الأوزان - نسبة الانكمash المئوي) لجميع الأقمشة المنتجة بعد عملية الاسترخاء بعد الصباغة و التجهيز (استرخاء التجهيز). كما تبين الأشكال البيانية

عروى السلندر و عروى الدايل والتى تكون أكثر تقيداً في أوضاعها وأكثر اندماجاً - حيث تقل الفراغات البينية التي بينها إلى أقل درجة بالمقارنة بتركيبات الجرسية والريب مما يجعلها ذات سطح معرض أقل لامتصاص الماء وبذلك فإنه بعد البطل تتكمش أقمشة الانترلوك بشكل عام في الاتجاه الطولى أكثر منه في الاتجاه العرضي . وبمقارنة الأقمشة من حيث تأثير نمرة الخيط نلاحظ أن الانكمash العرضي والطولى يصل إلى أقصاه في الأقمشة المصنعة من غزول قطنية هندية نمرة (١/٢٤) بينما تتضاعل قيمة الانكمash في الأقمشة المصنعة من غزول نمرة (١/٣٠ - ١/٤٠ ) ويمكن تفسير ذلك بأن الخيوط المغزولة من قطن هندي "قصير النيلة" وبمعاملات برم عال نسبياً (٣،٦ - ٣،٧ ) قد أدت إلى ظهور أطراف الشعيرات القصيرة من داخل الخيط إلى السطح الخارجي مما يؤدي إلى مظهر غير مرغوب فيه من حيث زيادة تشعير الخيط المنتج ويظهر ذلك بوضوح في الخيوط المغزولة من نمرة (١/٢٤) وتوضح ذلك الصورة الميكروفوتوغرافية لخيط قماش انترلوك ( شكل ٣ ) وبؤدي ذلك وبالتالي إلى مزيد من الامتصاص مما يزيد من انكمash القماش خاصة في الاتجاه الطولى .

### ثالثاً: تأثير حالات الاسترخاء على وزن

#### المتر المربع من الأقمشة الخام

يتضح من كل من جدول رقم (٣) وشكل رقم (٤) اختلاف قيمة وزن الأقمشة المنتجة مع

البطل ( استرخاء البطل ) ويصل هذا الاتجاه إلى أقصاه بعد إجراء الاسترخاء على الأقمشة بعد الغسيل ( استرخاء الغسيل ) الذي يظهر القماش عنده أعلى درجة من الانكمash في الاتجاه الطولى والعرضي . حيث يتاسب طول الغرزة ( S.L ) تناوباً عكسياً مع كل من قيمة ( C ) ، ( W ) ، ( S ) لكل حالات الاسترخاء ( الجاف ، البطل ، والغسيل والتجهيز النهائي ) .

### ثانياً: تأثير حالات الاسترخاء على الانكمash في الاتجاهين الطولى و العرضي

يتبيّن من الجدول رقم (٣) ومن المنحنيات الموضحة بالأشكال رقم (١ و ٢) تأثير حالات الاسترخاء المختلفة (جاف - بطل - غسيل على نفس الأبعاد (انكمash) للأقمشة في كل حالة حيث يصل الانكمash إلى أعلى نسبة في الاتجاه الطولى أو العرضي بعد إجراء الاسترخاء بعد الغسيل لجميع الأقمشة المنتجة صرف النظر عن اختلاف نمر الخيوط المستخدمة ( ١/٢٤ و ١/٣٠ و ١/٤٠ ) . إلا أنه من الواضح أن الانكمash في الاتجاه الطولى أعلى من الانكمash في الاتجاه العرضي لنفس ظروف الاسترخاء ولجميع الأقمشة المنتجة ويمكن تفسير ذلك بأن طبيعة التركيب البنائي للأنترلوك تجعل سيفان العروى أكثر حرية مما يجعل انتفاخها بعد السُّل بالماء أكثر يسراً وأكبر قيمة من انتفاخ المنحنيات العرضية للخيوط التي تصل بين

جدول رقم (1) يوضح المعاشرات الفنية للخيوط المستديدة

القياسات	نمرة الخطوط	نمرة الخطوط	نمر الخطوط
40/1	30/1	24/1	
39.69	30.24	23.64	
1.6	1.24	1.17	(C.V. %)
22.01	19.69	18.34	معامل اختلاف النمر (I.P.D)
3.5	3.6	3.7	معامل البوصة
			معامل البرم

جدول رقم (2) يوضح نتائج قياس عدد الصوف / بوصة (C) وعد الأزدة / بوصة (W) والكتافة التسجية للأقمشة (S)  
وطول الفرز "سم" (S.L) فى حالات الاسترخاء المختلفة (ليل - غسل - تجهيز)

استرخاء بعد التجهيز		استرخاء بعد الغسيل		استرخاء بعد الليل		استرخاء جاف		حالات الاسترخاء											
%C/W	S.L cm	S	W	C	C/W %	S.L cm	S	W	C	S.L cm	S	W	C	النمرة					
1.26	0.358	285	15	19	1.34	0.360	275.5	14.5	19.5	1.35	0.364	266	14	19	0.368	234	13	18	24/1
1.22	0.357	294.5	15.5	19	1.34	0.362	282.7	14.5	19.5	1.35	0.363	266	14	19	0.367	252	13.5	18	30/1
1.15	0.356	296	16	19	1.62	0.360	282.5	15	19	1.35	0.365	275.5	14.5	19	0.366	252	14	18	40/1

جدول رقم ( 3 ) يوضح عرض الفناش ووزن المتر السريع وال نسبة الفنية لاكتاش فى حالات الاستخاء المختلفة ( جاف - ببل - نام )


T. 11

الندر	بعد الاستخاء الجاف						بعد خروجها من الملكية جاف
	بعد الاستخاء بالببل	بعد الاستخاء بالببل	نسبة الاكتاش عرضياً %	نسبة الاكتاش طريراً %	نسبة الاكتاش عرضياً %	نسبة الاكتاش طريراً %	
24 / 1	91	92.5	عرض	248	4	1.6	85
248			وزن				257
30 / 1	88	89	عرض	199	3	1.1	81
199			وزن				250
40 / 1	86	89	عرض	185	3.4	3.6	80
185			وزن				189
	6.7	11.6					195
	14	76.5					


جدول رقم ( 4 ) يوضح عرض وزن ونسبة الاكتاش بعد تجهيزها وبعد عملية الاستخاء النهائي

نوع الفناش	بعد 24 ساعة	عرض الفناش	نسبة الاكتاش	الوزن/جم	نسبة الاكتاش	عرض الفناش	نسبة الاكتاش	الوزن/جم	نسبة الاكتاش	عرض الفناش	نسبة الاكتاش	الوزن/جم	نسبة الاكتاش	عرض الفناش
24 / 1	80.2	عرض	12.3	304	5.4	12.5	5.5	79	79.5	5.4	12.6	309	5.5	12.5
30 / 1	73.7	عرض	13.2	227	7	13.3	7.3	13.3	73.5	7	13.5	235	7.3	13.5
40 / 1	71.5	عرض	13.5	181	7.5	13.6	8.4	13.6	183	7.5	14	184	8.4	14

شكل (١) يوضح تأثير حالات الاسترخاء على النسبة المئوية للأنكماش في الاتجاه الطولى




شكل (٢) يوضح تأثير حالات الاسترخاء المختلفة على النسبة المئوية للأنكماش في الاتجاه العرضي






شكل رقم 3 يوضح خيط قماش انترلوك




شكل (4) يوضح تأثير حالات الاسترخاء على وزن المتر المربع للقماش

T. 14

محمود سيد مرسي و منى السيد السنودى



شكل (5) تأثير عدد ساعات الاسترخاء على النسبة المئوية للأنكماش في الأقمشة المجهزة في الاتجاه الطولي %



شكل رقم (6) يوضح تأثير عدد ساعات الاسترخاء على النسبة المئوية للأنكماش الأقمشة في الاتجاه العرضي